

Glasureit® 1K-грунт-наполнитель, темно серый, водорастворимый

G / PF

Применение:

Водорастворимый грунт-наполнитель
Средство для плохо отвержденного старого покрытия
Средство для термопластичных покрытий
Может быть использована как контрольная краска (1:1 с Glasureit® 93-E3)

Свойства:

Содержание органических веществ менее 5 %

Примечания:

- Минимальная температура нанесения 15°C
- Сушка сильно зависит от температуры, влажности, циркуляции воздуха и толщины слоя
- Погружайте пистолет в воду, когда он не используется
- Используйте 700-1 для очистки инструментов
- Сохраняйте неизрасходованную краску и использованную воду, обработайте их 700-7 коагулирующим порошком и избавьтесь от них в соответствии с существующими указаниями
- Срок хранения 12 месяцев
- **2004/42/ИВ(с I)(540)180:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта ИВ.с I) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 180 г/литр .

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.










БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуриштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия



Glasuret® 1К-грунт-наполнитель, темно серый, водорастворимый

G / PF

	Структура нанесения		
			Укрывистость 366 м ² /л при 1 мкм
	Разбавитель	+ 10% 93-E3	
	Вязкость DIN 4 20°C	25 – 35 сек.	Жизнеспособность при 20°C: 7 дней
	Пистолет с верхним бачком Входное давление	HVLP-пистолет: 1,7 - 1,9 мм 2,0 – 3,0 бара / 0,7 бара - давление внутри дюзы	Пистолет высокого давления: 1,6 – 1,8 мм 2 бара
	Количество слоев	2	
	Толщина покрытия	40 – 60 мкм	
	Сушка: 20°C Сушка: 60°C	2 ч; минимальная температура 20°C, максимальная влажность 50% 30 мин	
	Инфракрасная сушка (коротковолновая) Инфракрасная сушка (средневолновая)	3 мин. 50% + 10 мин. 100% 15 – 20 мин	
	Шлифовка Ручная	P 800	
	Шлифовка Эксцентрик	P 400 Очищайте Glasurit® 700-1 Очистителем	

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмБХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуриштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия

