

## Glasureit® COMO наполнитель VOC, серый

# G / F

- Применение:** MS-быстро шлифуемый наполнитель
- Свойства:** Высокая надежность нанесения, быстрая сушка, обладает способностью шлифования по мокрому
- Примечания:**
- Прошлифованные места загрунтовать Glasurit 283-150 VOC грунтом-наполнителем
  - Используйте 581-90 как контрольную краску (для лучшего шлифовочного результата).
  - Используйте Glasurit 929-88 COMO отвердитель и Glasurit 352-88 COMO разбавитель
  - **2004/42/ИВ(с I)(540)535:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIB.c I) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 535 г/литр .

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.












БАСФ Коутингс ГмБХ  
Решения по ремонтному окрашиванию  
Европа

Глазуриштрассе 1  
48165 Мюнстер  
Германия



### Glasuret® COMO наполнитель VOC, серый

# G / F

	Применение	Шлифуемый наполнитель	Грунтовка, обладающая высокой укрывающей способностью
	Структура нанесения		
	Укрывистость		375 м <sup>2</sup> /л при 1 мкм
	Соотношение смешивания	5 : 1 : 1 COMO Масштабная линейка 100 объемн. % 285-88	5 : 1 : 1 100 объемн. % 285-88
	Отвердитель	20 объемн. % 929-88	20 объемн. % 929-88
	Разбавитель	20 объемн. % 352-88	20 объемн. % 352-88
	Вязкость DIN 4 20°C	24 – 26 с	Жизнеспособность при 20 °C : 2 часа
	Пистолет с верхним бачком Входное давление	HVLP-пистолет: 1.7 - 1.9 мм 2.0 – 3.0 бара 0.7 давление внутри дюзы	Пистолет высокого давления: 1.6 -1.8 мм 2.0 бара
	Количество слоев	2 50 – 70 мкм	3 макс. 150 мкм
	Сушка: 20°C Сушка: 60°C	4 часа 30 мин.	16 часа 45 мин.
	Инфракрасная сушка (коротковолновая) Инфракрасная сушка (средневолновая)	8 мин. 10 – 15 мин.	8 мин. 10 – 15 мин.
	Шлифовка Ручная	P 800	
	Шлифовка Эксцентрик	P 400	

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмБХ  
Решения по ремонтному окрашиванию  
Европа

Глазуриштрассе 1  
48165 Мюнстер  
Германия

