

### Glasuret® структурная паста тонкая



**Применение:** Структурирующая, эластифицирующая и матирующая добавка, например – для окраски бамперов автомобилей «Форд». Применяется в соотношении 1 : 1 с 22-м рядом, 22-м рядом VOC и в соотношении 2 : 1 с прозрачными лаками 923-- для окраски жестких пластмасс.

**Примечания:**

- Материал не фильтровать!

	<b>Структура нанесения</b>	<b>22-й ряд -, 22 VOC / Прозрачный лак 923</b>	
	<b>1. шаг:</b> Соотношение смешивания	Взвесить по смесевой формуле или 100 объемн.% 22-VOC 100 объемн.% 522-345	100 объемн.% 923- 50 объемн.% 522-345
	<b>2. шаг:</b> Соотношение смешивания	2 : 1 + 10% 100 объемн.% 22- 22 VOC / 923- : 522-345	
	<b>Отвердитель</b>	50 объемн.% 929-91/-93/-31/-33	
	<b>Разбавитель</b>	10 объемн.% 352-50/-91	
	<b>Вязкость DIN 4 20°C</b>	16 - 18 сек	<b>Жизнеспособность при 20 °C</b> 6 часов (с 929-93) 4 часа (с 929-91)
	<b>Пистолет с верхним бачком Входное давление</b>	HVLP-пистолет: 1,3 мм 2,0 – 3,0 бара / 0,7 бара - давление внутри дюзы	Пистолет высокого давления: 1,3 - 1,4 мм 2 бара
	<b>Количество слоев</b>	2	<b>Толщина покрытия</b> 50 – 70 мкм
	<b>Сушка: 20°C Сушка: 60°C</b>	<b>929-33:</b> 10 часов 30 мин	<b>929-31:</b> 6 часов 20 мин
	<b>Инфракрасная сушка (коротковолновая) Инфракрасная сушка (средневолновая)</b>	8 мин 10 – 15 мин	

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмБХ  
Решения по ремонтному окрашиванию  
Европа

Глазуриштрассе 1  
48165 Мюнстер  
Германия

