

### Glasuret® добавка для нанесения кистью и валиком



- Применение:** Добавка для использования с 22-м рядом и 22 VOC, наносится кистью или валиком
- Свойства:** Нанесение кистью возможно только с 929-13 (соотношение смешивания 4:1), т.к. другие отвердители слишком жидкие (текучие). Применение до 5% 522-78 улучшит текучесть автоэмали 22 линии, 22 VOC и предотвратит аэрацию в нанесенном слое.
- Примечания:**
- Частично подходит для окраски больших поверхностей, т.к. готовый к применению раствор слишком быстро высыхает на поверхности.

	<b>Структура нанесения</b>		
	<b>Соотношение смешивания</b>	100 весов.% 22	100 весов.% 22 VOC
	<b>Отвердитель</b>	25 весов.% 929-13	33 весов.% 929-13
	<b>Разбавитель</b>	max. 5 весов.% 522-78	5 весов.% 522-78
	<b>Жизнеспособность при 20 °C</b>	1 часа	
	<b>Количество слоев</b>	2 - 3	
	<b>Толщина покрытия</b>	50-70 мкм	
	<b>Сушка: 20°C</b>	8 часов	
	<b>Сушка: 60°C</b>	30 мин.	
	<b>Инфракрасная сушка (коротковолновая)</b>	8 мин.	
	<b>Инфракрасная сушка (средневолновая)</b>	10-15 мин.	

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ  
Решения по ремонтному окрашиванию  
Европа

Глазуриштрассе 1  
48165 Мюнстер  
Германия

