

### Glasuret® Эпоксидный грунт-наполнитель, серый

# G / PF







**Применение:** 2К грунт-наполнитель поставляется в аэрозольной банке для использования в автомобильной окрасочной индустрии.

- Грунт-наполнитель для небольших прошлифованных до голого металла мест на внутренних зонах
- Продукт для защиты от коррозии для использования под Glasurit 285- грунтами-наполнителями и наполнителями

**Свойства:** Хорошая антикоррозионная защита, отличное состояние покрывного слоя

**Примечания:**

- **2004/42/ИВ(е)(840)546:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта ИВ.е) в готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 546 г/литр.

	Применение	Грунт	Грунт-наполнитель
	Структура нанесения		
	Взболтать	Активировать картридж с отвердителем в 2К аэрозольной банке 3 мин.	
	Жизнеспособность при 20 °C	48 ч.	
	Количество слоев	1 – 2	
	Толщина покрытия	15 – 25 мкм	
	Время обдува при 20°C	10 – 20 мин.	-
	Инфракрасная сушка (коротковолновая)	-	11 мин.
	Шлифовка Ручная	-	P 800

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмБХ  
Решения по ремонтному окрашиванию  
Европа

Глазуриштрассе 1  
48165 Мюнстер  
Германия

