








Glasureit® Трехслойная добавка



- Применение:** Glasurit лак для переходов 90-M50 используется при окраске переходом водорастворимыми красками Glasurit металликами и уни 90-.
- Свойства:** С помощью этого лака для переходов достигается мягкая, равномерная граница распыла в зоне перехода. При этом гарантируется, что в зоне перехода не останется черного оттенка.
- Примечания:**
- Пистолеты для 90-M50 могут быть использованы без промежуточной очистки после нанесения двухслойной краски металлик/уни 90-го ряда.
 - **2004/42/ИВ(d)(420)419:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIB.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

	Структура нанесения	S 9, S 9.1, S 9.2	
	Соотношение смешивания	2 : 1 масштабная линейка 100 объемн.% 90-M50	
	Разбавитель	50 объемн.% разбавитель 93-E3 или -93-E3 длинный разбавитель (после добавления разбавителя СРАЗУ перемешать!)	
	Вязкость DIN 4 20°C	18 –22 сек.	
	Пистолет с верхним бачком Входное давление	HVLP-пистолет: 1.3 мм 2.0 бара 0.7-давление внутри дюзы	Пистолет высокого давления 1.3 -1.4 мм 2.0 бара
	Количество слоев	Нанесение без промежуточной сушки между двумя слоями. В данном случае второй слой перекроет первый для сглаживающего эффекта.	
	Время обдува при 20°C	не требуется	

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмБХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуриштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия

