

Glasureit® 2-х слойная автоэмаль металлик / уни / перламутр

G / T

- Применение:** Окраска двухслойной водорастворимой автоэмалью с эффектом «металлик» и уни. Метод нанесения «мокрым-по-мокрому» с Glasurit прозрачным лаком 923-.
- Свойства:** Высокая укрывающая способность, высокая экономичность.
Водорастворимая; содержание органического растворителя < 10.
- Примечания:**
- При помощи смешиваемых формул с 90-M4 и смешиваемых основ возможно создать полный ряд цветов, необходимых при автомобильной окраске.
 - При достаточно высоких температурах или при окраске больших поверхностей возможны замена 90-M4 на 90-M4 длинную и замена 93-E3 Adjusting base на 93-E3 длинную.
 - В смешанном состоянии в пластиковой или окрашенной изнутри таре может храниться до 6 месяцев.
 - Использовать 93-IC 330, если это рекомендовано автопроизводителем (см. Тех. информацию).
 - Время на обдув может быть значительно сокращено за счет применения подходящего аппарата для обдува.
 - Время обдува перед нанесением прозрачного лака 923-: 2-3 мин (до матовой поверхности).
 - **2004/42/ИВ(d)(420)419:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта ИВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.




БАСФ Коутингс ГмБХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуриштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия



Glasuret® 2-х слойная автоэмаль металлик / уни / перламутр

G / T

	Структура нанесения	RATIO Aqua	
		Укрывистость	130 м ² /л при 1 мкм
	Соотношение смешивания	2 : 1 100 объемн.% 90- металлик / уни (согласно смесевой формуле)	
	Разбавитель	50 объемн.% разбавитель 93-ЕЗ* (после добавления СРАЗУ перемешать!) *При использовании 90-М4 длиной необходимо использовать также длинную 93-ЕЗ	
	Вязкость DIN 4 20°C	ок. 18 – 24 сек.	
	Пистолет с верхним бачком Входное давление	HVLP-пистолет: 1.3 мм 2.0 – 3.0 бара 0.7 - давление внутри дюзы	Пистолет высокого давления: 1.3 -1.4 мм 2.0 бара
	Количество слоев	2 (нанести укрывисто) + ½ для выравнивания эффекта	Толщина покрытия 10-15 мкм
	Время обдува при 20°C	после каждого прохода - ок. 5 мин	
	Промежуточная сушка Сушка: 20 °C Обдув с Dry Jet	после каждого прохода дать выдержку до матового слоя	
	Шлифовка	Включения пыли могут быть зашлифованы (сухой шлифовкой), а затем «подкрашены» краской.	

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмБХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуриштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия

