

Glasuret® MS-RACING- лак



- Применение:** MS-лак для 2-х слойной окраски, применяется для быстрого ремонта, в особенности для окраски отдельных деталей и ремонта мелких повреждений.
- Свойства:** Быстрая сушка (также и при 20 °С), очень хорошая полируемость.
- Примечания:**
- Тип отвердителя, разбавителя и количество разбавителя выбирать в зависимости от температуры и размеров объекта.

	Структура нанесения		
	Значение VOC готовой к нанесению	> 420 г/л	Укрывистость: 215 м ² /л при 1 мкм
	Соотношение смешивания	2 : 1 + 10 - 30 % 100 объемн. % 923-144	
	Отвердитель	50 объемн. % 929-91/-93	
	Разбавитель	10-30 объемн. % 352-50/-91/-216 (в зависимости от применения)	
	Вязкость DIN 4 20°C	16 сек.	Жизнеспособность при 20°C 4 часа (929-93)
	Пистолет с верхним бачком Входное давление	HVLP-пистолет: 1,3 мм 2,0 – 3,0 бара / 0,7 бара - давление внутри дюзы	Пистолет высокого давления: 1,3 – 1,4 мм 2 бара
	Количество слоев	2 - 3	Толщина покрытия: 50-60 мкм
	Сушка: 20°C	Без отлипа 929-91 = 1 часа 929-93 = 2 часа	Полируемость 929-91 = 2 часа 929-93 = 4 часа
	Сушка: 60°C		929-91 = 15 мин 929-93 = 20 мин
	Инфракрасная сушка (коротковолновая)	8 мин	
	Инфракрасная сушка (средневолновая)	10 – 15 мин	

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмБХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуритштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия

