Таблица температур

Какие отвердители и какие разбавители следует использовать с 2K PU автоэмалями и прозрачными лаками?

Совместное разбавление материалов (добавление отвердителя и разбавителя) может меняться в зависимости от температуры и величины объекта.

Рекомендации, приведенные в данной таблице, касаются **ремонтной окраски**.

При **окраске отдельных деталей** предпочтительнее использование разбавителей, приведенных для более низкой температуры.

Просим Вас серьезно отнестись к новой технической информации!

	Glasurit® 22 HS	Glasurit® 923-MS /HS	Glasurit® 22 VOC	Glasurit® 923-VOC	Glasurit® 923-135
	2:1:10%	2:1:10%	2:1:10%	2:1:10%	2:1:10%
Вязкость DIN 4/ 20°C	20-22s	16-18s	20-24s	20-22s	18-20s
от 15°C	929-91 352-50 352-91	929-31 352-50 352-91	929-31 352-50 352-91	929-31 352-50 352-91	929-31 352-50
от 20°C	929-93 352-91 352-216	929-93 352-91 352-216	929-33 352-91 352-216	929-33 352-91 352-216	929-31 352-50 352-91
от 25°C	929-93 352-216	929-94 352-216	929-33 352-216	929-33 352-216	929-31 352-91
от 30°C	929-34 352-216	929-34 352-216	929-34 352-216	929-34 352-216	929-33 352-216

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/EC, а также к соответствующим национальным правилам.Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://techinfo.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуритштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия