Техническая информация

RATIO HS

06/2012

Система Glasurit® RATIO HS

Свойства: Метод ремонта с использованием конвенциональных, содержащих растворители материалов для быстрой, экономичной и качественной окраски High Solid-2K-автоэмалями 22-VOC го ряда.

Очистка	**Glasurit® очиститель силикона и смол 541-5**	1 x	насухо протереть	**Удалить ржавчину с мест повреждения до чистого металла**	P16-P150	**Glasurit® очиститель силикона и смол 541-5**	1 x	насухо протереть	
Шпатлевка (грубая + тонкая)	**Glasurit® RATIO-шпатлевка, белая 839-20 / 20K**	**Glasurit® отвердительная паста, красная 948-36**	+ 2-3%	20 °C 20-30 мин	4 мин	P80/P150 грубая шлифовка	**Glasurit® контрольная краска, черная 581-90**	P240/ P320 тонкая шлифовка	700-1 1x	насухо протереть
Грунтование	**Glasurit® Кислотный грунт, бежевый 283-25**	**Glasurit® Активатор 583-10**	**Glasurit® разбавитель 352-**	1:1+30% масштабн. линейка	HVLP 1,3-1,7 мм 2,0-3,0 бар	1 тонкий 10-15 мкм	10 мин. 20°C		
Грунт-наполнитель	**Glasurit® HS – грунт-аполнитель 285-505, -555, -655**	**Glasurit® HS-отвердители для наполнителей 929-55, -56**	**Glasurit® разбавитель 352-**	4:1:1 масштабн. линейка	HVLP 1,7-1,9 мм 2-3 бар	2 50-70 мкм	20 мин. При 60°C	P400	700-1 1x	насухо протереть

Альтернатива: Glasurit® Грунт-наполнитель 285-700 /-730 /-790

Окраска	**Glasurit® HS-2K-автоэмаль 22 VOC**	**Glasurit® VOC Отвердитель 929-**	**Glasurit® разбавитель 352-**	2:1 + 10% масштабн. линейка	HVLP 1,3 мм 2,0-3,0 бар	2 50-70 мкм	60 °C 30 мин

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/EC, а также к соответствующим национальным правилам.Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://techinfo.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуритштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия